

## Innolux Spachtel FLEX

2713

Szpachla UV do nakładania walcami do **przemysłowego lakierowania parkietu i korka podłogowego**

### OPIS PRODUKTU

#### Informacje ogólne

Wysokoreaktywna szpachla UV do nakładania walcami na bazie nienasyconych żywic akrylowych. Dobre, całkowite utwardzenie, doskonała elastyczność i znakomite wypełnienie.

#### Szczególne właściwości i normy badań



- **ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)**  
W połączeniu z trudnopalnym podłożem: trudnopalny, Q1, Tr1




- **ÖNORM C 2354**  
klasa obciążeń: A, B i C (należy przestrzegać zaleceń dotyczących budowy powłoki podanych w karcie)



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**  
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

#### Obszary zastosowania




Do przemysłowego powlekania gotowych elementów parkietu (łącznie z korkiem).

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

### STOSOWANIE

#### Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Chronić produkt przed promieniowaniem świetlnym i słonecznym!
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 210 - Wytyczne pracy z systemami lakierniczymi Innolux.**

## Technika nanoszenia



|                                            | Szpachlowanie        |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Narzędzie do aplikacji                     | Walcarka do szpachli |
| Łączna ilość наносzona (g/m <sup>2</sup> ) | 10 - 50              |

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

## Utwardzanie UV



Natychmiastowe **utwardzenie promieniami UV** bez wcześniejszego odparowania:

|                                            | Prędkość przesuwu          |             |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|                                            | Żelowanie międzyoperacyjne | Utwardzanie |
| Promiennik rtęciowy i galowy 80 - 120 W/cm | 10-14m/min.                | 5-7 m/min.  |

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

## Czyszczenie narzędzi



8501

Waschverdünner (8501), natychmiast po użyciu.

## PODŁOŻE

## Rodzaj podłoża

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite), korek

## Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, воск, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

## Przygotowanie podłoża

## Szlifowanie kalibracyjne

Drewno drzew liściastych: papierem o granulacji 150-180

Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 120-150

Korek: Szlif papierem o granulacji 150 - 180

## BUDOWA POWŁOKI

## Nakładanie szpachli

1 x Innolux Spachtel FLEX (2713)

## Szlifowanie międzyoperacyjne



Papierem o granulacji 320 - 400 i ściernicą walcową z włókniny Scotch-Brite  
Usunąć pył ze szlifowania.

## Podkład

2-3 razy odpowiednim podkładem UV do nanoszenia walcami, takim jak Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200).

Dla uzyskania optymalnej jakości powierzchni zaleca się aplikację podkładu za pomocą 3 połączonych w serii agregatów do nanoszenia lakieru walcami, przy czym po 1. i 2. aplikacji następuje proces żelowania, a po 3. aplikacji utwardzanie.

**Szlifowanie międzyoperacyjne**

Granulacja papieru 320 – 400  
Następnie przeszlifować włókniną (np. Scotch-Brite z firmy 3M).  
Usunąć pył ze szlifowania.

**Lakierowanie nawierzchniowe**

Za pomocą odpowiedniego lakieru nawierzchniowego UV do nanoszenia walcami, takiego jak np. Innolux Floor Decklack (2766).

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości opakowań**

25 kg, 200 kg

**Odcienie barwy / stopnie połysku**

Innolux Spachtel FLEX Farblos (2713000200)

**Produkty dodatkowe**

Innolux Floor Decklack (2766)  
Innolux Walzgrund FLEX (2737)  
Waschverdünner 8501 (8501)  
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****Trwałość / przechowywanie**

Minimum 9 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  
Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

**Dane techniczne**

Lepkość w stanie dostarczonym: O konsystencji pasty

**Dane BHP**

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.  
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)