

Aqua-Fluid S

8162

Poseben dodatek za 2K lake za pohištvo na vodni osnovi za **industrijsko in komercialno uporabo**.

OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka:

8162000210

Splošno

Poseben dodatek za **2K lake za pohištvo** na vodni osnovi za doseganje odprtopornih premazov na lesu z grobimi in srednje velikimi porami, brez da bi to vplivalo na stabilnost na navpičnih delih. Izboljšanje strukture por in poudarjanje naravnega značaja strukture lesa.

Področja uporabe

Dodatek za 2K lake na vodni osnovi za obdelavo pohištva in notranje opreme



OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro pretresite / premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Aqua-Fluid S(8162) med mešanjem umešajte v lak.
- Viskoznost in dobra stabilnost barve na navpičnih površinah se ne spremenita. Viskoznost mešanice z Aqua-Fluid S (8162) se lahko razlikuje od začetne viskoznosti.
- Pri uporabi Aqua-Fluid S(8162) so lahko obdelane površine videti nekoliko matirane.
- Aqua-Fluid S(8162) ne vpliva na rok trajanja skladiščenja laka.
- Umešane lake je mogoče obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte naše **ARL 150 – delovne smernice za lake za pohištvo na vodni osnovi**.

Dodatne količine



Do največ 20 mas. deležev na lak oz. mešanico laka in trdila.

Za prilagoditev viskoznosti umešanega materiala med obdelavo je mogoče dodati do 5 % vode.

Priporočamo, da pred začetkom obdelave počakate približno 5 minut.

Časi sušenja

Dodajanje izdelka Aqua-Fluid S (8162) rahlo vpliva na sušenje premaznih sistemov.

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)

Čiščenje delovnih naprav

Takoj po uporabi očistite z vodo.

**NAVODILA ZA NAROČANJE****Velikosti pakiranja**

5 l, 25 l

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 1 leto/-a v originalno zaprtih posodah.



Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Varnostni podatki

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.



Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.