

ADLER Aqua-Pure-Metal

31600


Echt metalen coating in de meubelbouw voor de **industrie en handelssector**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen 3-componenten-coating op basis van echt metaal die kan worden aangebracht met de spuitmethode. Het metalen oppervlak oogt zeer sterk als echt metaal en voelt ook zo aan.

Toepassingsgebieden




- Voor het lakken van normaal belaste oppervlakken in de meubel- en interieurbouw, slaapkamer- en woonkamerinrichting: toepassingsgebieden III - IV volgens ÖNORM A 1610-12.
- Toepassing in combinatie met een geschikt aflakstelsel
- Met ADLER Aquafix Ferro 8130 000300 wordt een magnetisch oppervlak bereikt.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies

- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Het schuren beïnvloedt het resulterende effect.
- Neem onze '**Werkrichtlijnen voor meubellak op waterbasis**' in acht.

Mengverhouding



5% 82220 Metallpulver

Stap 1:

- 100 gewichtsdelen ADLER Aqua-Pure-Metal 31600
- 5 gewichtsdelen ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 zorgvuldig door ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 roeren.

ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 kan alleen worden gebruikt met ADLER Aqua-PUR Härter 82220 en in de aangegeven mengverhouding. Wanneer hiervan wordt afgeweken ontstaan gebreken in de film en bij de hechting.

Stap 2:

250 gewichtsdelen ADLER Aquafix Ferro, Kupfer, Messing, Bronze of Zinn voorzichtig en zonder klonten onder roeren met het lakverhardersmengsel mengen. Het roeren gebeurt best machinaal met een korfmenger.

Open tijd

ca. 2 - 3 uur

**Opbrengtechniek**

Opbrengprocedure	Drukbekeerpistool
Spuitkop (ø mm)	1,8 - 2,2
Spuitdruk (bar)	3,0 - 5,0
Opbrenghoeveelheid (g/m ²)	ca. 500 - 800

De vorm en hoedanigheid van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/het rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen alleen worden vastgesteld door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtig.)



schuur- en overschilderbaar	na 5 uur, bij voorkeur na één nacht
-----------------------------	-------------------------------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het drogen is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Spaanplaten, MDF-platen of met grondeerfolie beklede of gevulde kernplaten (bijv. Bluefin Isospeed 3134 voor 2-componentenverwerking of ADLER PUR-Ecofill 25501)

Neem de bijbehorende technische informatiebladen van de producten in acht.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Vorbereiding van de ondergrond

Houtschuurgang korrel 240

COATINGOPBOUW**Opbrengen van het product**

1 x ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 (gemengd en gehard)

Tussendroogtijd

Een nacht laten drogen bij kamertemperatuur

Tussenschuurgang

Getrapte schuurgang met finishpapier korrel 180 / 240 / 360 / 600 / 1000 /1500 / 3000 (eindschuurgang).



Het oppervlak reinigen met een doek bevochtigd met ADLER Spezialverdünnung 96705.

Het schuren mag niet worden uitgevoerd op een slijpmachine of met een handslijpmachine met stofafzuiging: Brandgevaar en verkleuringen van latere laklagen!

Aflaklaag

1 x ADLER Tiropur NG 25461 ff of ADLER Pigmotop 25361 ff in de gewenste glansgraad, bij voorkeur G70 of G100.

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD**Schoonmaken & onderhoud**

Reiniging met ADLER Clean Möbelreiniger.

Neem de bijbehorende technische informatiebladen van de producten in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

1 kg, 5 kg, 25 kg

Toevoegingsproducten

ADLER Aquafix Ferro 8130 000300
 ADLER Aquafix koper 8135 000300
 ADLER Aquafix Messing 8136 000300
 ADLER Aquafix Bronze 8137 000300
 ADLER Aquafix Zinn 8138 000300
 ADLER PUR-Ecofill 25501
 Bluefin Isospeed 3134
 ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
 ADLER Spezialverdünnung 96705
 ADLER Tiropur NG 25461 ff
 ADLER Pigmotop 25361 ff
 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid/opslag**

Minstens 6 maanden in de originele, gesloten verpakking.



Koel, maar vorstvrij opslaan.

Veiligheidstechnische informatie

Uitgebreide informatie over het onderwerp veiligheid tijdens transport, opslag, hantering en de afvoer als afval, staat voor u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com opvragen.

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd het altijd om aerosols uit lak in te ademen. Dit wordt gewaarborgd door het juiste gebruik van een gasmasker (combinatiefilter A2/P2 – EN 141/EN 143).