

Arova Antik-Paste

1332

Wasserbasierte **Pigmentlasur** zur Erzielung von verschiedenen Effekten für **Industrie** und **Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines


Pigmentlasur auf wässriger Basis zur Erzielung von Spezialeffekten.

Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **Französische Verordnung DEVL1104875A**
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete



Für Möbel, Innenausbauten, Wandvertäfelungen und Holzdecken.

Das Produkt ist in Abhängigkeit des eingesetzten Möbellackes für Oberflächen im Möbel- und Innenausbau in den Verwendungsbereichen II - IV gemäß ÖNORM A 1610-12 geeignet.

Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Arova Antik-Paste (1332) wird zwischen Grund- und Decklack patiniert.
- Sehr hohe Auftragsmengen müssen vermieden werden, da der Decklack an diesen Stellen eine verminderte Haftung aufweisen kann.
- Produkt aus dem Applikationsgerät oder mit Holzstaub verunreinigtes Produkt nicht mehr in das Originalgebinde zurückleeren.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Beachten Sie bitte unsere **ARL 110 - Arbeitsrichtlinien für das Beizen von Holz**.

Auftragstechnik

1L
↓
10 m²

	Becherpistole
Spritzdüse Ø (mm)	1,5 - 1,8
Spritzdruck (bar)	1,5
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)	8 - 10

Die angegebene Ergiebigkeit versteht sich inkl. Spritzverlust.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Abnehmbar	2 Stunde(n)
Überlackierbar (lösemittelbasierte Lacke)	2 Stunde(n)
Überlackierbar (wasserbasierte Lacke)	2 Stunde(n)

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch, relativer Luftfeuchte, Stapeldruck und Stapelbedingungen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

8029

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

UNTERGRUND**Untergrundart**

Gebeizte bzw. ungebeizte grundierte Möbeloberflächen.
Offen- und geschlossenporig lackierte Pigmentlackflächen.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

Untergrundvorbereitung**Beizen des Untergrundes im gewünschten Grundton:**

Für Nadelhölzer empfehlen wir die Verwendung von Arova Ultra (1360) oder Arova Alpin (1361), für Laubhölzer Beizen wie Arova Flex (1340) oder Arova Classic (1333); bei den angeführten Beiztypen können sowohl wasserbasierte als auch lösemittelbasierte Lacke zum Einsatz kommen.

Deckend pigmentierter Aufbau:

Zweimaliger Auftrag des Farblackes wie z.B. Pigmpur 2406 im gewünschten Farbton mit Zwischenschliff.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in den technischen Merkblättern der angeführten Beizen und Lacke.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Grundierung**

Die gebeizten Flächen 2x mit Möbellacksystemen wie z. B. Bluefin Resist (2963) oder Aduro Legnopur (2513) grundieren. Zwischen erstem und zweitem Grundlackauftrag soll ein Zwischenschliff erfolgen. Nach dem zweiten Grundlackauftrag nicht schleifen und vor dem Aufbringen der Arova Antik-Paste (1332) eine Trockenzeit von 3 – 5 Stunden einhalten. Bei kürzeren Zwischentrockenzeiten lässt sich Arova Antik-Paste (1332) schwer von den Flächen abnehmen. Innerhalb eines Arbeitstages decklackieren!

Produktauftrag

1 x Arova Antik-Paste (1332) dünn auftragen

Die Effektlasur nicht zu satt in Vertiefungen spritzen! Wird dies nicht beachtet, kann der Decklack an diesen Stellen eine verminderte Haftung aufweisen.

Je nach gewünschtem Effekt variiert die Auftragsmenge und Verarbeitung. Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

Folgebeschichtung

Farbloser / gebeizter Aufbau:

Das abschließende Decklackieren erfolgt mit den gleichen Lacken, die auch für die Grundierung verwendet wurden, bei normaler Auftragsmenge.

Deckend pigmentierter Aufbau:

Wir empfehlen zum Ablackieren farblose Möbellacksysteme wie z.B. Aduro Pigmotop (2514), Aduro Legnopur (2513) oder Bluefin Resist (2963).

Für eine gute Zwischenhaftung ist wichtig, dass das Decklackieren innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt wird. Längere Wartezeiten führen zu einer verminderten Haftung. Es darf kein zu magerer Auftrag erfolgen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

Gebinde auf Nachfrage

Farbtöne/Glanzgrade



Arova Antik-Paste (1332) & Farbtonnummer

Bei der Reihe Arova Antik-Paste (1332) handelt es sich ausschließlich um Sonderfarbtöne, die jeweils nach Kundenanforderungen eingestellt werden.

Durch Berührung mit Metall verändert sich der Farbton.

Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt und mit dem vorgesehenen Lack überlackiert werden, um den Endfarbton beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.

Zusatzprodukte

Aduro Legnopur (2513)
Aduro Pigmotop (2514)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Arova Alpin (1361)
Arova Classic (1333)
Arova Flex (1340)
Arova Ultra (1360)
Bluefin Resist (2963)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.