

Arova Aqua-Neoantik

1335

Moridlo na listnaté dreveny na báze vody zvýrazňujúci póry, na dreve vytvára antický obraz morenia, **pre priemyselné a remeselné použitie.**

POPIS PRODUKTU

Popis


Moridlo na listnaté dreveny na báze vody. Vysoká svetlostálosť vďaka špeciálnym farbivám zvýrazňujúcim póry, na odtieňoch dreva vytvára antické moriace efekty. Na dosiahnutie efektov moridla zvýrazňujúceho štruktúru dreva na jemnopórovitých listnatých drevinách a na dosiahnutie výrazného, negatívneho obrazu morenia na ihličnatých drevinách. Produkt je prelakovateľný vodouriediteľnými a rozpúšťadlovými lakmi na drevo.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+


Oblasti použitia



- Na lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a interiérového zariadenia ako napr. dosky stolov a odkladacie plochy v kuchyni a obývacích miestnostiach, kúpeľniach, kanceláriách a objektoch, čelných plôch a stále viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie stále viditeľných plôch. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Použitie v kombinácii s vhodným krycím lakovacím systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pre použitím a počas spracovania dobre premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min. +15 °C.
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom nevlievať späť do nádoby.
- Nános moridla s Airmix- alebo Airless- nízkotlakovým prístrojom je taktiež možný. Náter štetcom alebo špongiou je na plochách malých rozmerov tiež možný.
- Typ dreven s nižšou savosťou si vyžadujú menšie množstvo náteru ako typy dreven s výraznou savosťou.
- Rôzne druhy dreven ako dub, smrekovec atď. obsahujú vo vode rozpustné extraktívne látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými lakmi na nábytok. Aby sa zabránilo sfarbeniu alebo nečistotám, odporúčame pri **drevinách bohatých na extraktívne látky** predzákľadať s ADLER PUR-Primer 25291.
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa mení farebný odtieň.

03-17 (nahrádza 02-17) ZKL 1335

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobu vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“.
- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	1,5 – 2,5
Množstvo nánosu (g/m ²)	30 - 40
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	cca 8
¹⁾ Výdatnosť vrátane strát pri striekaní	

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Prelakovateľný lakmi na báze vody	po cca 5 hod.
Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	po cca 12 hod.

Uvedené údaje sú smerodajné. Schnutie je závislé od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Čistenie náradia



Ihneď po použití vodou alebo s ADLER Aqua-Cleaner 80080.

PODKLAD

Druhy podkladu

Jemno- a hrubopórovité listnaté dreveniny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Prebrúsiť zrnitosťou 150

Výhodou je navodovať prebrúsené drevo a po vyschnutí jemne prebrúsiť zrnitosťou 180 – 220; u masívneho duba je tento krok bezpodmienečne nutný.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

2 x rovnomerne a so značným prebytkom pozdĺž drevných vlákien tak, aby sa plocha zdala byť jemne mokrá.

Na drevinách ako jaseň, dub, smrek odporúčame roztrieť moridlo krátko po nánose (cca 45 g/m²) najprv priečne a potom pozdĺž drevných vlákien; tým sa na hrubopórovitých listnatých drevinách docielia silné obraz morenia zvýrazňujúci póry. U jemnopórovitých listnatých drevin odporúčame pracovať s menším množstvom (cca 35 g/m²), nakoľko sa moridlo po nánose nerozotiera.

Následná povrchová úprava

Arova Aqua-Neoantik 1335 je prelakovateľný ako vodouriediteľnými tak aj rozpúšťadlovými ADLER lakmi na nábytok. Pre svetlé a farebné odtiene moridla odporúčame zásadne použiť svetlostále laky ako napr. ADLER Aqua-Resist 30460 ff alebo ADLER Legnopur 26211 ff. Ak sa nepoužije svetlostály typ laku, je treba počítať s tým, že výsledný farebný odtieň sa bude nepatrne zdať žltý; časom sa tento efekt ešte zosilní.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

0,9 l; 4 l

Farebné odtiene/ stupne lesku

Bezfarebný 1335 400100

**Farebné odtiene:**

Žltá	1335 040011	Granit	1335 040015
Červená	1335 040012	Magnetit	1335 040016
Modrá	1335 040013	Bridlica	1335 040017
Krieda	1335 040014	Láva	1335 040018

Odtiene dreva:

Kalcit	1335 040019	Bronzit	1335 040022
Pieskovec	1335 040020	Onyx	1335 040023
Hematit	1335 040021		

Trendové odtiene duba:

Riečny štrk	1335 055900
Plavené drevo	1335 055901
Drevo po povodni	1335 055902

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a podľa potreby riediteľné s Arova Aqua-Neoantik Farblos (bezfarebný) 1335 40010.

Pri silnom riedení môže dôjsť k značnej zmene sfarbenia dreva. Dôvodom je drevuvlastná farba a časom prirodzené zažltnutie dreva.

Pre začatím morenia je vždy potrebné zhotoviť vzorku na originálnom podklade a prelakovať určeným lakom a posúdiť tak výsledný farebný odtieň.

Pre jednu objednávku použiť iba moridlo rovnakej šarže.

Prídavné produkty


ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Min. 1 rok v originálne uzavretom obale.



Skladovať v chlade, no nie mraze.

Technicko-bezpečnostné údaje

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.

Zabrániť vdychnutiu rozprášenému aerosólu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).