

ADLER Duopur-Base HQ**25270**


Fondo poliuretano bicomponente al solvente per mobili e arredamento d'interni per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**Indicazioni generali**

Fondo poliuretano bicomponente a base di resine poliesteri con eccellente potere riempitivo, buon ravvivamento, essiccazione molto rapida e ottima carteggiabilità. Duopur-Base HQ si contraddistingue anche per l'ottima tenuta sulle superfici verticali e per la buona lavorabilità.

Caratteristiche particolari e norme

- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego

- Fondo per la verniciatura ad alto riempimento di mobili e arredamento d'interni.
- ADLER Duopur-Base HQ presenta un leggero ingiallimento proprio, che può essere disturbante sui legni chiari o sulle tonalità chiare dei mordenti.
- **Il prodotto non è adatto all'uso su superfici sbiancate con perossido d'idrogeno.**

LAVORAZIONE**Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Come protezione contro l'ingiallimento del legno verniciato, può essere aggiunto dal 5% al max. 10% ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 (concentrato di protezione dalla luce).
- Per cicli molto pieni sono necessarie due applicazioni a spruzzo con ADLER Duopur-Base HQ, per cui la prima applicazione non deve essere troppo spessa.
- Prego, consultare la nostra direttiva **ARL 131 - Direttive per la lavorazione di vernici poliuretaniche per mobili.**

Rapporto di miscela

50% 82072

2 parti in peso ADLER Duopur-Base HQ 25270
1 parte in peso ADLER Duopur-Härter 82072

ADLER Duopur-Base HQ 25270 può essere utilizzato esclusivamente con catalizzatore ADLER Duopur-Härter 82072 e nel rapporto di miscela indicato. Deviazioni dalle indicazioni riportate causano difetti del film di vernice.

Pot-Life

ca. 4 ore

**Metodo di applicazione**

10% 80060



0-5% 80060

Procedura di applicazione	Airless	Air-assist Airless (Airmix, Aircoat ecc.)	Aria compressa
Ugello (ø mm)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	1,8
Pressione spruzzo (bar)	100 - 120	100 - 120	2,0 - 3,0
Aria di polverizzazione (bar)		1 - 2	
Diluizione	ADLER Duopur-Verdünnung 80060		
Aggiunta di diluente in %	0 - 5	0 - 5	10
Viscosità (s) coppa 4 mm, 20 °C	ca. 30	ca. 30	ca. 18
Quantità di applicazione per mano (g/m²)	ca. 100 - 150; quantitativo complessivo applicato fino a max. 450 (3 mani)		

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile e sovraverniciabile	dopo ca. 2 ore
Accatastabile	dopo ca. 12 ore

Per migliorare la tenuta della mano successiva si consiglia di lasciare essiccare a temperatura ambiente per tutta la notte.

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Pulizia degli utensili

ADLER Duopur-Verdünnung 80060 oppure
ADLER Waschverdünnung 80077

SUPPORTO**Tipo di supporto**


Legno di latifolia e di conifera (legno massiccio-, pannelli impiallacciati-, pannelli di truciolato (rivestiti)-, pannelli di fibra di legno).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

Preparazione del supporto

Legno di latifolia: carteggiatura del legno grana 150-180
Legno di conifera: carteggiatura del legno grana 100-150

CICLO DI VERNICIATURA	
Fondo	1 x ADLER Duopur-Base HQ 25270
Carteggiatura intermedia 	Carteggiare la superficie con la mano di fondo con grana 240 - 320. Evitare di sfondare fino al legno! Rimuovere la polvere di carteggiatura. La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia. Durante i lavori di carteggiatura utilizzare almeno il filtro anti-polvere P2 come dispositivo di protezione individuale per la protezione dalla polvere di legno e dalla carteggiatura.
Finitura	1 x ADLER Duopur-Finish 25263 sgg.
MANUTENZIONE del ciclo completo	
Pulizia e manutenzione	Pulizia con ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 e manutenzione con ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	4 kg, 20 kg
Prodotti complementari	ADLER Duopur-Härter 82072 ADLER Duopur-Verdünnung 80060 ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 ADLER Duopur-Finish 25263 sgg. ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / magazzinaggio 	Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate. Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).
Dati tecnici	Viscosità di fornitura: ca. 23 s secondo DIN 53211 (coppa da 6 mm, 20 °C) Viscosità della miscela: ca. 30 s secondo DIN 53211 (coppa da 4 mm, 20 °C)
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com. Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale. In generale si deve evitare di inspirare le esalazioni delle vernici. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).