

ADLER Duopur-Finish

25263 ff

2-zložkový PUR vrchný lak na báze rozpúšťadiel pre nábytok a interiéry, priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Rýchloschnúci vrchný PUR lak na báze polyesterových živíc pre nábytkové povrchy s veľmi dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou ako aj vynikajúcou plnivosťou. Dobrý stav na zvislých plochách.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

Oblasti použitia



- Vrchný lak pre obzvlášť plnivé lakovanie na všetky silne namáhané plochy nábytku a interiérových výrobkov vrátane kuchynských a sanitárnych plôch.
- ADLER Duopur – Finish vykazuje ľahké vlastné sfarbenie do žltá, ktoré môže pôsobiť rušivo na svetlých drevinách alebo svetlých odtieňoch moridiel.
- Nie je vhodný pre použitie na plochy bielené peroxidom vodíka!


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Ako ochrana pred zažltnutím lakovaných plôch môže byť pridané 5 až max.10 % ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712
- Rešpektujte naše **Smernice pre PUR laky**.

Pomer miešania





2 hm.-diely ADLER Duopur-Finish 25263 ff
1 hm.- diel ADLER Duopur-Härter 82072

ADLER Duopur-Finish 25263 ff môže byť použitý výlučne s tužidlom a v uvedenom pomere. Ochýľky od tohoto pokynu môžu viesť k poruchám filmu.

Doba spracovateľnosti

cca. 4 hodiny


**Technika nanášania**

5 - 10 %

Spôsob nánosu	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď.)	Nízkotlakové striekanie
Tryska (ø mm)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	1,8
Striekací tlak (bar)	100 - 120	100 - 120	3,0 - 3,5
Rozprašovací tlak (bar)		1 - 2	
Riedenie	ADLER Duopur-Verdünnung 80060		
Prídavok riedenia v%	-	-	5 - 10
Viskozita (s) 4mm pohár, 20°C	ca. 21	ca. 21	ca. 18
Množstvo nánosu (g/m²)	ca. 120 - 150 na nános; celková vrstva max. 300 (2 nánosy)		


Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



Manipulácia	po cca. 4 h
Stohovanie	po cca. 12 h

Uvedené čísla sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Čistenie pracovného náradia

ADLER Duopur-Verdünnung 80060 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077

PODKLAD**Druh podkladu**

Masív resp. drevené dýhy na vhodnom podklade základované s ADLER Duopur-Base

ÚPRAVA POVRCHU**Základovanie**

1 x ADLER Duopur-Base NQ 25271 alebo
ADLER Duopur-Base HQ 25270

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240-320. Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.

Pri brúsení používať prachový filter P2

Vrchné lakovanie

1 x ADLER Duopur-Finish 25263 ff

STAROSTLIVOSŤ**Čistenie a údržba**

Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490 a ošetrovanie s ADLER Clean Möbelpflege 96491

Prosíme rešpektujte aj príslušné technické listy produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU**Veľkosti balenia**

20 kg

Farebné odtiene / Stupne lesku

G30 Mat	25263
G50 Polomat	25265
G70 Hodvábny mat	25267

Ďalšie produkty

ADLER Duopur-Härter 82072
 ADLER Duopur-Verdünnung 80060
 ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712
 ADLER Duopur-Base NQ 25271
 ADLER Duopur-Base HQ 25270
 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
 ADLER Clean-Möbelpflege 96491

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/ Skladovanie**

Minimálne 12 mesiacov v originálne uzavretých obaloch
 Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vyššími teplotami (nad 30°C)

Technické údaje

Viskozita pri dodaní ca. 31 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)

Viskozita zmesi ca. 21 s nach DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)

Bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler-lacke.com.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)