

ADLER EASY Wohnraumfarbe Weiß

40351



Produktbeschreibung

Diffusionsoffene Wandbeschichtung für innen

Kenndaten nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 5
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 3 (bei 5 m²/l)
Glanzgrad: matt
Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

Anwendungsgebiete

Für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen.

Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen
(Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsen-
größe 0,02 - 0,026 Inch bzw. 0,53 - 0,63 mm)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen
(ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).

Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.

Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER
Entfetter entfernen.

Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial aus-
bessern.

Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexunter-
gründe, Sinterschichten) anlaugen, aufräuen oder abschleifen.

Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund
WV grundieren.

Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tie-
fengrund WV 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.

Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV ist
zu vermeiden.

Grundanstrich

1 x ADLER Easy mit max. 5 % Wasser verdünnt

Deckanstrich

1 x ADLER Easy unverdünnt

01-07 (ersetzt 06-05)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Verdünnung	Wasser
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	3 – 4 Stunden
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Ca. 6 m ² /kg, je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Gebindegrößen	5 kg, 15 kg, 25 kg
Farbton	Weiß
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!