


ADLER Ferrobloc**41108****Popis výrobku**

Vodou ředitelný korozi odolný prostředek pro předúpravu a stabilizaci rzi a zajištění účinné proti korozi ochrany.

Lze velmi dobře přelakovat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými systémy.

Oblasti použití

Vhodný na železo a ocel.

Způsob nanášení

Natírání, válečkování, stříkání

Příprava podkladu

Odstraňte nečistoty, povrchovou i holubkovou korozi (způsob odstranění vysokotlaké čištění, drátěný kartáč, brusný papír). Povrch před nanášením pečlivě očistěte. Zbytkovou rez 1 - 2x přelakujte ADLER Ferrobloc 41108, tak aby byla zbarvená do černa!

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20°C)

Nejméně 24 hodin pro přelakování vodou ředitelnými systémy tak i pro přelakování rozpouštědlovými systémy.

Ředění

Vodou.

Materiál je připraven k aplikaci.

**Pokyny pro zpracování
Teplota objektu**

Nejméně + 10°C.

Vysoká vlhkost a nízká teplota zpomaluje schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

Nástroje očistěte ihned po použití vodou. Zaschlé zbytky laku odstraňte ADLER Abbeizer 95125.

Vydatnost

15 - 30 m²/l

Velikost balení

100 ml, 250 ml, 1 l

Skladování

Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

Trvanlivost

Nejméně 1 rok v uzavřeném originálním obalu.

Barevné odstíny

Šedo-černá kapalina

Po aplikaci na rezavý povrch, zčerná.

**Bezpečnostně-technické
informace**

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.

12-09 (nahrazuje 02-07)

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblastí použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.