


ADLER Ferroblock**41108**

Popis výrobku:	vodouriediteľný transformátor hrdze na predprípravu a stabilizáciu hrdze pre zaručenú a účinnú ochranu proti korózii. Bezchybná prelakovateľnosť s vodouriediteľnými a rozpúšťadlovými lakmi.
Oblasť použitia:	zvyšky hrdze na železe a oceli
Spôsob aplikácie:	natieranie (akrylový štetec), valčekovanie, striekanie
Príprava podkladu:	nečistoty, voľnú hrdzu ako aj hrdzou napadnuté zvyšky farieb odstrániť (vysokotlakou čističkou, drôtenou kefou, brúsny papierom). Hrdzavý prach odfúknuť alebo omyť, miesta so zvyškom hrdze 1-2x sýto lakovať s ADLER Ferroblock 41108 (zvyšková hrdza sa musí sfarbiť do čierna!)
Čas sušenia (20°C):	min.18 hodín pre prelakovaní vodouriediteľnými lakmi a min. 24 hodín pri prelakovaní s rozpúšťadlovými lakmi.
Riedenie:	vodou, v dodanej forme je pripravený na natieranie
Teplota spracovania objektová teplota:	nie menej ako +10 °C, vysoká vzdušná vlhkosť a /alebo nízke teploty predĺžia čas schnutia.
Pracovné náradie:	Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť s ADLER Abbeizer 95125.
Výdatnosť:	15-30 m ² /l
Skladovanie:	v chlade ale nie v mraze
Trvanlivosť:	min. 1 rok v originálne uzavretom obale
Balenie:	100 ml, 250 ml, 1l
Farebné odtiene:	šedo-čierna tekutina Po transformácii hrdze hlboko čierna
Techn. bezpečnostné údaje:	Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!

Prosím obráťte

12-09(nahrádza 02-07)

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.