


ADLER Ferrodue

41180 in poi



Descrizione del prodotto

Fondo e smalto antiruggine di elevata qualità, a base di acqua. Non è necessario applicare alcun fondo speciale. La formulazione tissotropica e speciale che impedisce la formazione di gocce permette l'applicazione di elevati spessori in modo da risparmiare uno speciale fondo antiruggine. Elevata efficacia contro la ruggine e compatibile con resti di ruggine. Estremamente resistente alle intemperie. Facile da applicare.

Campi di utilizzazione

Elementi di ferro e acciaio nonché zinco ed alluminio per l'esterno e l'interno. Per tetti di lamiera consigliamo ADLER Ferro GSX 54120 in poi.

Applicazione

A pennello (pennello acrilico), a rullo, a spruzzo

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto, privo di sostanze staccanti. Controllare la sua idoneità e compatibilità per il successivo ciclo di verniciatura!

Applicazione nuova:

Ferro e acciaio:

Eliminare resti di olio e di grasso con lo Sgrassatore ADLER (Entfetter) 80394. Risciacquare con acqua pulita.

Zinco, alluminio e altri metalli non ferrosi:

Carteggiare con un abrasivo sintetico e lo Sgrassatore opaco ADLER (Entfetter) 80394. Risciacquare con acqua pulita.

Cloruro duro di polivinile (PVC-duro) e altre materie sintetiche:

Carteggiare leggermente con un abrasivo sintetico
Consigliamo una prova di aggrappaggio a causa della gran quantità di materie plastiche. (Ad esempio polipropilene e polietilene non sono adatti).

Carteggiare bene l'alluminio anodizzato e l'acciaio inossidabile e applicare una mano di fondo ADLER 2K-Epoxigrund 68304 (consultare la Scheda tecnica).

Applicazione per il rinnovo:

Eliminare le sporcizie, i resti di ruggine nonché i vecchi strati di vernice che si scrostano. Applicare a pennello 1 mano abbondante di ADLER Ferroblock 41108 sulle parti di vecchi strati di vernice sotto i quali si trova ancora della ruggine. Carteggiare leggermente i vecchi strati di vernice ancora intatti.

08-10 (sostituisce 04-10) ZKL 4107

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Fondo	1 mano abbondante di ADLER Ferrodue 41180 in poi Film asciutto ca. 50 µm
Applicazione intermedia	1 mano abbondante di ADLER Ferrodue 41180 in poi (necessario soltanto per ferro e acciaio all'esterno) Film asciutto 50 µm
Finitura	1 mano abbondante di ADLER Ferrodue 41180 in poi Film asciutto 50 µm Spessore totale dello strato asciutto per ferro e acciaio: min. 150 µm, altrimenti min. 100 µm
Applicazione speciale	<p><u>Legno all'interno – applicazione nuova:</u> Fondo – se necessario: 1 x ADLER Holzgrund Weiß 41001 Essiccazione durante la notte per l'isolamento (consultare la Scheda tecnica ADLER Acryl-Holzgrund)</p> <p>Finitura: 2 x Ferrodue 41180 in poi nella tinta considerata. Essiccazione intermedia: ca. 6 ore</p> <p><u>Legno all'interno – applicazione per il rinnovo:</u> Preparazione del fondo: Eliminare con una spazzola di ottone oppure con un abrasivo sintetico i vecchi strati di vernice che si scrostano, carteggiare leggermente i vecchi strati di vernice ancora intatti (grana 80).</p> <p>Fondo – se necessario: 1 x ADLER Acryl-Holzgrund Weiß 41001 Essiccazione durante la notte per l'isolamento (consultare la Scheda tecnica ADLER Acryl-Holzgrund).</p> <p>2 x Ferrodue 41180 ff nella tinta desiderata Essiccazione intermedia: Ca. 6 ore</p>
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)	Minimo 6 ore. Una precoce esposizione all'acqua tramite pioggia o rugiada è assolutamente da evitare!
Diluizione	Acqua. Il prodotto viene fornito pronto all'applicazione a pennello. Per l'applicazione a spruzzo diluire con 10 -20 % di acqua.
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	+10° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i resti di colori induriti con lo sverniciatore ADLER Rote Krähe 95125.
Resa (per mano)	Ca. 8 m ² /l
Confezioni	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Magazzinaggio	Al fresco, ma protetto dal gelo
Durata del prodotto	3 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità	Weiß W10	Bianco W10	41180
	Basis W20		41181
	Basis W25		41182
	Basis W30		41183
	Basis Y		41184
	Basis R		41185
	Silbergrau	Grigio argento	41171
	Moosgrün	Verde muschio	41176
	Schwarz	Nero	41177

Vasta scelta di tinte miscelate tramite il sistema tintometrico ADLER.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza!

Osservare le comuni misure di protezione anche nell'applicazione di vernici poco inquinanti.