


## ADLER Floor Start

## 42110



### Descripción del producto

Imprimación de un sólo componente soluble en agua sobre una base de dispersión de acrilato para maderas de árboles frondosos y de coníferas, aísla componentes de la madera en el caso de maderas con contenido de taninos. Baja rugosidad y encolado lateral en el caso de suelos a tablas.

### Campos de aplicación

Se puede utilizar sobre todos los tipos de madera; ventajas especiales al utilizarse sobre maderas como el roble o el fresno.

### Tipo de aplicación

Aplicación con pincel – pincel suave para lacas de acrílico  
 Aplicación con rodillo – rodillo de cerdas cortas p.e. Mohair o rodillos revestidos con cerdas

### Pretratamiento del fondo

El fondo deberá estar seco y libre de impurezas (p.e.. aceite, grasa, cera).

Si no hay fisuras o juntas emplastecer el suelo con el producto para lijado con grano 120 „Holzendschliff Körnung 120“ aplicándolo como mezcla de emplastado mezclando una parte del polvo de lijado y dos partes de ADLER Floor Fill 42109. Después de una hora de secado volver a lijar con Holzschliff de grano 120.

### Imprimación

Una aplicación abundante con ADLER Floor Start 42110.  
 No verter ADLER Floor Start 42110 sobre el suelo.  
 Secado de aprox. 2 horas. No lijar.

¡Uso para suelos teñidos a petición!

### Capa de acabado

2 x con ADLER Floor Classic 42120 o 2 x con ADLER Floor Finish 42140. Ligero lijado intermedio con papel lija No. 240 o con una rejilla de lijado usada No.120. Remover el polvo del lijado con un paño húmedo.

### Dilución

El producto está listo para ser procesado y no debe diluirse.

### Temperatura de procesamiento y del objeto

No por debajo de + 10 °C  
 Una alta humedad atmosférica y/o temperaturas bajas retrasan el secado. Para conseguir un secado sin complicaciones es importante ventilar adecuadamente el recinto. Evitar la luz solar directa durante el procesamiento.

**Tiempo de secado**

(Temperatura ambiente 20 °C)

Sobrelacado tras 2 horas

**Herramientas de trabajo**

Limpiar con agua inmediatamente después de su uso. Remover los restos de laca secos con el mordiente ADLER Abbeizer 95125.

**Rendimiento** (por aplicación)

8 – 10 m<sup>2</sup>/l

**Tamaño de los envases**

1 l, 5 l

**Almacenamiento**

Fresco, pero protegido contra el congelamiento

**Durabilidad**

1 año en envases originales cerrados

**Indicaciones técnicas de seguridad**

¡Tenga en cuenta las fichas de seguridad correspondientes!

También durante el procesamiento de productos con un bajo contenido de sustancias nocivas habrá de sujetarse a las medidas de seguridad convencionales.