


**ADLER Floor Start****42110****Descrierea produsului**

Grund hidrosolubil monocomponent pe bază de dispersie acrilică PUR pentru lemn de foioase și de rășinoase, care izolează substanțele din lemnul care conține substanțe tanante. Asperitate redusă a lemnului și **încleiere laterală redusă la podelele din scânduri înguste.**

**Domenii de utilizare**

**Utilizabil pe toate esențele de lemn; avantaje deosebite pe esențe de lemn dur, precum stejar și frasin.**

**Modalitatea de aplicare**

Pensulare – cu o pensulă moale pentru lacuri acrilice  
 Roluire – cu trafalet cu păr scurt, de exemplu trafalet cu mohair sau flaușat

**Tratamentul preliminar al suportului**

Suportul de prelucrat trebuie să fie uscat și fără impurități (de ex. ulei, grăsime, ceară).

În cazul în care există mici fisuri sau rosturi, se efectuează o șlefuire finală cu granulație 120, iar podeaua este șpăcluită cu un amestec din 1 parte cântărită praf de șlefuit și cca. 2 părți ADLER Floor Fill 42109. După cca. 1 oră de uscare, se șlefuieste încă o dată cu granulație 120.

**Grunduirea**

Un strat saturat, cu ADLER Floor Start 42110.  
 ADLER Floor Start 42110 nu se va goli pe podea.  
 Uscare cca. 2 ore. Nu se șlefuieste.

Utilizare pentru podele colorate la cerere!

**Stratul de acoperire**

De 2 ori cu ADLER Floor Classic 42120 sau de 2 ori cu ADLER Floor Finish 42140. Șlefuire intermediară ușoară, cu hârtie abrazivă cu granulație 240 sau cu grătar de șlefuit cu granulație uzat, cu granulație de 120. Praful șlefuit se îndepărtează cu o lavetă umedă.

**Diluarea**

Produsul este pregătit pentru prelucrare și nu trebuie diluat.

**Temperatura de prelucrare și temperatura obiectului**

Nu se va lucra sub + 10 °C  
 Umiditatea ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie uscarea. Pentru a obține o uscare perfectă, trebuie asigurată o bună ventilație a încăperii. Evitați expunerea directă la soare în timpul prelucrării.

<b>Timpul de uscare</b> (temperatura camerei 20 °C)	Se aplică stratul de acoperire după cca. 2 ore.
<b>Uneltele de lucru</b>	Se curăță imediat cu apă după folosire. Resturile de lac uscate se îndepărtează cu decapant ADLER 95125.
<b>Randament</b> (per aplicare)	8 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Capacitatea recipientelor</b>	1 l, 5 l
<b>Depozitare</b>	La rece, dar ferit de îngheț
<b>Depozitare</b>	1 ani în recipientele originale închise
<b>Indicații de siguranță</b>	<b>Respectați indicațiile din Fișa cu date de siguranță!</b>  Se vor respecta măsurile obișnuite de protecție și la prelucrarea produselor cu conținut redus de substanțe toxice..