

Grilith Holzkitt

7501

Mastic pour bois pour l'ameublement et l'aménagement intérieur à usage professionnel et privé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Mastic de remplissage de consistance pâteuse à base de solvants contenant de la farine de bois pour égaliser les petites imperfections ; ponçable, teintable et recouvrable, bonne aptitude au ponçage.

Domaines d'utilisation



Pour réparer les petites imperfections dans l'ameublement et l'aménagement intérieur après le pré-ponçage, mais avant le ponçage du bois proprement dit.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application



Procédé d'application

À la spatule

Le produit est prêt à l'emploi.

Un mastic trop pâteux peut être fluidifié avec un peu de Grilith Verdünner 8013 (8013).

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Entre les applications de mastic

env. 5 heures

Ponçable, teintable et recouvrable

12 heures

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils




Immédiatement après usage avec Grilith Verdünner 8013.

SUPPORT

Type de support	Bois de feuillus et bois de conifères (bois massif, bois plaqué, panneaux de particules, matériaux à base de fibres de bois)
Qualité du support	Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.
Préparation du support	Pré-ponçage : Bois de feuillus : poncer avec du grain 150-180 et nettoyer Bois de conifères : poncer avec du grain 100-150 et nettoyer

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Application du produit	Il est conseillé d'appliquer le produit à un intervalle le plus bref possible après ponçage, afin d'éviter une réduction de la capacité d'adhérence. Appliquer Grilith Holz kitt (7501) avec parcimonie et uniquement sur les petites zones endommagées. La zone enduite ne doit pas être plus grande que la zone endommagée. À l'aide d'un ciseau à bois ou d'une spatule étroite, presser Grilith Holz kitt (7501) dans les défauts, plusieurs fois si nécessaire. Si plusieurs couches sont nécessaires, veiller à ce que le mastic déjà étalé soit bien sec entre chaque application. Terminer en lissant la zone réparée avec une spatule humidifiée. Deux couches fines donnent de meilleurs résultats qu'une seule couche épaisse.
Ponçage intermédiaire 	Poncer les parties mastiquées avec du grain approprié au support. Éliminer la poussière de bois. Bois de feuillus : grain 150-180 Bois de conifères : grain 100-150 Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante, pour garantir une bonne adhérence intercouche.
Revêtement suivant	Le produit peut être teinté et recouvert avec des vernis pour meubles à l'eau ou à base de solvants.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	100 ml, 200 ml Autres conditionnements sur demande.
Teintes / Degrés de brillance	Teinte(s) standard : Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum/Erle (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364) Autres teintes sur demande

Avant de commencer les travaux, réaliser un cycle d'échantillonnage pour vérifier le bon choix des teintes !

La teinte de la zone enduite doit correspondre à celle de la surface finie. Si l'utilisation d'une teinture est prévue, la teinte de Grilith Holzkitt (7501) doit se rapprocher de celle de la teinture.

Produits complémentaires

Grilith Verdünner 8013 (8013)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 2 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.
