


ADLER Isocryl

40281



Descrizione del prodotto

Pittura di fondo e di finitura, diluibile all'acqua per l'interno, adatta per tutti i fondi minerali.

Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300

Abrasione bagnata: Gruppo di classificazione 1
Potere coprente: Gruppo di classificazione 2 (7m²/l)
Grado di brillantezza: opaco profondo
Misura dei grani massima: fino (< 100 µm)

Campi di utilizzazione

Pareti di stanze o di cucine macchiate dall'acqua o dalla nicotina

Applicazione

a rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,026 inch o 0,53 – 0,63 mm)

Preparazione del fondo

Lavare il fondo sporco e grasso con ADLER Entfetter.

Fondo

1x ADLER Isocryl
Dopo l'applicazione della prima mano le macchie causate dalla nicotina sono ancora visibili. Spariscono con l'applicazione della mano di finitura.

Finitura

1x ADLER Isocryl
Se è richiesta una finitura colorata, può essere utilizzato ADLER Innendispersion Formel 2000.

Diluyente

Acqua; il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)

Almeno 12 ore

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

Non sotto + 5° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperatura rallentano l'essiccazione.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Pulire gli schizzi di materiale immediatamente con acqua. Togliere i resti di colore indurito con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer).

Resa (per mano)

6 – 8 m²/l

Magazzinaggio

Al fresco, però protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

01-07 (sostituisce 07-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Confezioni

750 ml, 3 l, 9 l

Tonalità

Bianco

**Istruzioni tecniche di
sicurezza**

Consultare la Scheda di sicurezza!