

## Lignovit Color STQ

## 5343 ff

Vodouriediteľná krycia povrchová úprava vhodná na natieranie pre **priemyselné a remeselné použitie**.

### POPIS PRODUKTU

#### Popis


Tenkovrstvý náter určený na drevo, na báze akrylátových a alkydových disperzií. Veľmi dobrá spracovateľnosť, stohovateľnosť a odolnosť voči poveternosti.

#### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Die Povrchová úprava vďaka biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.  
**Účinné látky (B, P, Iv):**  
3,0 g/kg (0,3 %) IPBC (3-Iodpropinylbutylcarbamát)
- Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+

#### Oblasti použitia



- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri ako napr. drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty, okenice, brány, v triedach odolnosti 2 a 3 bez kontaktu so zemou.
- Nie je vhodný na priamy kontakt s potravinami alebo krmivom.
- Nie je vhodné na drevo s trvalým kontaktom so zemou a / alebo vodou.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať, ale zabrániť vmiešaniu vzduchu.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C.
- Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení (príliš rýchle schnutie).
- Pri nových drevených dieloch odporúčame povrchovú úpravu zo všetkých strán.
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.
- Vymývanie vo vode rozpustných extraktívnych látok dreva, špeciálne pri silnom daždi, je možné minimalizovať povrchovou úpravou zo všetkých strán a následným náterom čelných plôch.
- Pri hrubo pílenom podklade treba rátať s vyššou spotrebou.

12-17 (nahrádza 06-17) ZKL 5343

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných dielov. Balkóny – Striešky – Drevodomy**“

### Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Natieranie
Náter	2 x
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l)	10 – 12 (hobľované)

**Produkt je vyrobený na priame spracovanie.**

Forma, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Prach sa nelepí (ISO 1517)	po cca 30 min.
Brúsiteľný	po cca 3 - 4 hod.
Prelakovateľný	po cca 3 – 4 hod.
Preschnutý	po cca 12 hod.

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia výrazne predĺžiť.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle sušenie).

### Čistenie náradia



Ihneď po použití vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

## PODKLAD

### Druhy podkladu

Ihličnaté dreviny

### Vlastnosti podkladu

Predpokladom pre dlhú trvanlivosť náteru je rešpektovanie zásad konštrukčnej ochrany dreva. Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

### Vlhkosť dreva

12 - 15 %

### Príprava podkladu

Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké plochy vybrúsiť zrnitosťou 80 – 120 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené extraktívne látky ako napr. živica a živičníky odstrániť. Ostré rohy zaobliť.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Impregnácia

V prípade potreby v exteriéri použiť impregnáciu na ochranu pred zamodraním, napadnutím hubami a hmyzom 1x Lignovit IG 53134 (platí pre triedu odolnosti drevín nižšiu ako 3 podľa EN 350-2).

Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov!

**Základovanie****Tmavé farebné odtiene:**

1x Lignovit Color STQ 5343 ff

**Biele a pastelové farebné odtiene:**

1x Lignovit Sperrgrund 40960, hrúbka mokrého filmu 100 – 125 µm

Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov!

**Medzibrúsenie**

Jemne prebrúsiť zrnitosťou 240 – 280

Brúsny prach odstrániť.

**Vrchné lakovanie****Tmavé farebné odtiene:**

1x Lignovit Color STQ 5343 ff

**Biele a pastelové farebné odtiene:**

2x Lignovit Color STQ 5343 ff

**OŠETROVANIE & RENOVÁCIA****Ošetrovanie & renovácia**

Trvanlivosť závisí od mnohých faktorov: Tie sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a voľba farebného odtieňa. Pre dlhú životnosť je potrebná včasná údržba. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.

Podľa potreby ešte intaktné plochy zbaviť prachu a nečistôt a 1 x natrieť s Lignovit Color STQ 5343 ff.

Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných prvkov – údržba, ošetrovanie a renovácia Balkóny – Striešky – Drevodomy**“.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosť balenia**

4 l; 18 l

**Farebné odtiene/stupne lesku**

Lignovit Color STQ RAL 9016 5343009016

**Bázové laky:**

Weiß W10 5343000010

Basis W30 5343000030



Ďalšie farebné odtiene sú miešateľné pomocou **ADLER systému miešania farieb ADLERMix**.

- Na dosiahnutie rovnakého farebného odtiene spracovávať na jednej ploche iba materiál s rovnakým číslom šarže.
- Na posúdenie výsledného farebného odtieňa sa odporúča vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.
- Najlepšiu odolnosť voči poveternosti vykazujú stredné farebné odtiene, príliš svetlé alebo tmavé odtiene pri extrémnej poveternosti nepoužívať.


**Prídavné produkty**

ADLER Aqua-Cleaner 80080

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

Lignovit IG 53134

Lignovit Sperrgrund 40960

**ĎALŠIE POKYNY****Trvanlivosť/Skladovanie**


Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Pri skladovaní chráňte pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, pred mrazom a vysokými teplotami (cez 30 °C).

**Technické údaje**

Obsah VOC

EU-hraničná hodnota pre Lignovit Color STQ (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Lignovit Color STQ obsahuje < 80g/l VOC.

**Bezpečnostné údaje**

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.