

# Fiche technique

## Lignovit Protect-Primo

5359

**Imprégnation de protection du bois à base aqueuse, à usage industriel et professionnel**  
Conçu pour être utilisé en combinaison avec Lignovit Protect-Finish

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Généralités

Imprégnation de protection du bois incolore, à base aqueuse, avec agents actifs biocides, spécialement développée pour les bois de conifères à l'extérieur. Contient des inhibiteurs de lumière pour absorber le rayonnement UV et pour stabiliser la lignine, le composant du bois. Effet de succion uniforme, en particulier sur le bois de conifères.

#### Propriétés particulières et normes d'essai



- **Autorisation comme produit de préservation du bois (PT8)** selon la réglementation européenne sur les produits biocides.
- **Le certificat de reconnaissance, certificat d'homologation (01/19)** ARGE Holzschutzmittel (Consortium Produits de préservation du bois), Association professionnelle de l'industrie chimique autrichienne.
- **ÖNORM B 3802-2 resp. DIN 68800-3**  
Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le bleuissement exigée (contrôle selon EN 152-1), les champignons lignivores (contrôle selon EN 113), et ils ont également un effet préventif contre les attaques d'insectes (contrôle selon EN 46). Confirmé par un certificat d'examen externe.  
**Efficacité: B, P, Iv, W**

#### Agents actifs :

9.0 g/kg (0.90 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate  
1.0 g/kg (0.10 %) Permethrin (ISO)  
2.5 g/kg (0.25 %) Tebuconazol  
0.5 g/kg (0.05 %) Polymeres Betain

#### Domaines d'utilisation



Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur, comme les maisons en bois, bardages, auvents, planches profilées, volets, balcons ou portails dans les classes d'utilisation 2 et 3 sans contact avec la terre.

Particulièrement approprié pour les essences de bois telles que l'épicéa et le mélèze.

Sur mélèze et cèdre riches en résine, une durée de vie réduite du cycle de vernissage est possible, s'il s'agit de bois raboté.

### APPLICATION

#### Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.

- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement, de pluie, d'humidité de l'air très élevée, de vent fort ou de risque de gel.
- Le produit ne résiste pas aux intempéries sans couche de finition !
- Les surfaces traitées doivent être pourvues d'une couche de finition adaptée pour éviter un lavage des agents actifs. Ce revêtement de surface doit toujours être maintenu en bon état.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.
- Veuillez respecter nos documents ARL 500 – Directive de travail pour le revêtement d'éléments de construction sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée – Partie générale et ARL 056 – Directive de travail pour l'utilisation de produits de protection du bois.
- Veuillez respecter notre ARL 056 – Directive de travail pour l'utilisation de produits de protection du bois.

#### Technique d'application



	Au pinceau	Au rouleau	Arrosage	Trempage	Tunnel pulvérisation de
Rendement (ml/m²)	80 - 125				

Le produit est prêt à l'emploi.

Sur du bois brut de sciage, il faut compter une consommation de matériau supplémentaire d'environ 40 %.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

#### Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Recouvrable à température ambiante

après env. 4 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Un retard de séchage peut se produire sur les bois riches en tanins (p. ex. chêne, iroko).

Éviter les rayons directs du soleil !

#### Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

## SUPPORT

#### Type de support

Bois de conifères

#### Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Le respect des principes de la protection constructive du bois constitue une condition préalable à une longue durée de vie du revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

<b>Humidité du bois</b>	15 % ± 2 %
-------------------------	------------

<b>Préparation du support</b>	<p>Pour une durabilité optimale, nous conseillons de poncer les surfaces lisses en bois avec un grain 80-120 dans le sens des fibres du bois, de nettoyer les surfaces soigneusement et d'éliminer les substances contenues dans le bois qui s'écoulent, comme les résines et les poches de résine. Il est nécessaire d'arrondir les arêtes vives.</p> <p>Nettoyer les bois riches en résine et les bois exotiques contenant des composants qui retardent le séchage avec Nitro-Verdünner 8017 (8017).</p> <p>Traiter les attaques d'algues, de mousse et de moisissure à l'extérieur avec Aviva Fungisan (8308).</p>
-------------------------------	---

## STRUCTURE DE REVÊTEMENT


<b>Généralités</b>	Les structures de revêtement suivantes sont exemplaires.
<b>Imprégnation</b>	<p>1 x Lignovit Protect-Primo (5359)</p> <p>Durée de séchage intermédiaire : environ 4 heure(s)</p>
<b>Couche d'apprêt</b>	<p>1 x Lignovit Protect-Finish (5320)</p> <p>Séchage intermédiaire : env. 4 heure(s)</p>
<b>Ponçage intermédiaire</b>	<p>Si nécessaire, poncer la surface avec un grain 220 à 280.</p> <p>Éliminer la poussière de bois.</p>

<b>Couche de finition</b>	1 x Lignovit Protect-Finish (5320)
---------------------------	------------------------------------

## INDICATIONS DE COMMANDE

<b>Conditionnement</b>	4 l, 22 l, 120 l, 600 l
<b>Teintes</b>	<b>Teinte(s) standard :</b> Farblos (5359000200)
<b>Produits complémentaires</b>	<p>Aqua-Cleaner 8029 (8029)  Aviva Fungisan (8308)  Lignovit Protect-Finish (5320)  Nitro-Verdünner 8017 (8017)</p> <p>Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.</p>

## AUTRES REMARQUES

**Délai de conservation/stockage**


Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

**GISCODE**

HSW10

**Données techniques de sécurité**


Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Utiliser les produits de protection du bois avec précaution. Avant usage, toujours lire l'étiquette et respecter les fiches techniques de chaque produit.

Le bois fraîchement traité avec Lignovit Protect-Primo (5359) doit être entreposé après l'application de la couche sur une surface dure et imperméable pour empêcher la pénétration de résidus de produit dans le sol ou les cours d'eau. Les quantités de produits éventuellement perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination.

Lignovit Protect-Primo (5359) contient des agents biocides comme protection contre le bleuissement et les champignons lignivores, et à titre préventif contre l'invasion d'insectes. Le produit doit donc uniquement être employé si une protection du bois est prescrite ou si elle est requise dans un cas précis.

Ne pas appliquer à l'intérieur.

Ne peut pas être utilisé pour le traitement d'espaces dans lesquels des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont extraits, produits, conservés ou vendus.

Ne pas utiliser pour le bois des ruches ou les installation de sauna, ni pour le bois en contact permanent avec la terre et/ou l'eau.

Ne pas utiliser sur du bois qui pourrait entrer en contact direct avec des animaux d'élevage (par exemple, dans les étables ou sur les clôtures de pâturage).

Tenez les chats à l'écart des surfaces traitées, car ils sont très sensibles à la perméthrine.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).