

Pullex Aqua DSL

51501 ff

Vodouředitelná lazura **na dřevo** na bázi akrylátové disperze **pro domácí i profesionální použití**.

POPIS PRODUKTU

Obecně


Velmi dobrá odolnost vůči povětrnosti a UV-záření, excelentní trvalá elasticita a nelepivost, šetrná k životnímu prostředí, bez biocidů a vysoce paropropustná. Produkt neobsahuje účinné biocidní látky, které jsou určeny na ochranu proti modráni a dřevokazným houbám. Vhodný pro renovaci povrchových úprav na okna a vchodové dveře.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; Migrace určitých prvků (bez těžkých kovů)
- **ÖNORM S 1555** nebo **DIN 53160** Odolnost proti slinám a potu
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení stavebních produktů na emise těkavých škodlivin: A+

Oblasti použití




- Rozměrově stabilní dřevěné stavební dílce, jako dřevěná okna a vchodové dveře ve třídách použití 2 a 3 bez kontaktu se zemí.
- Pro rozměrově nestabilní dřevěné dílce doporučujeme Pullex Aqua-Plus 53101 ff.
- Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně + 10 °C.
- Těsnící profily musí být odolné nátěrům a smí se instalovat nejdříve po důkladném proschnutí laku. Těsnící profily s obsahem změkčovadel mají při styku s lakem sklon se slepovat. Použijte prosím pouze vyzkoušené typy.
- Prosím, dbejte pokynů v našem dokumentu „**Pracovní směrnice pro povrchovou úpravu rozměrově stálých a omezeně rozměrově stálých stavebních prvků**“ - všeobecná část, spolu se všemi normami a směrnici pro konstrukci oken.

Způsob nanášení

Způsob nanášení	natírání
Vydatnost na 1 vrstvu (m ² /l)	ca. 8

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžitě zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Na povrch se nelepí prach (ISO 1517)	po cca 30 min.
Přetíratelný	1. nátěr po cca 3 hod. 2. nátěr po min. 8 hodinách
Kompletně proschnuto	po cca 12 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nezavírejte okna/dveře dokud nejsou zcela suchá!

Nižší teploty nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití vodou.

Pro odstranění naschlých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (odstraňovač nátěrů).

PODKLAD**Druh podkladu**

Dřevo podle směrnic pro výrobu oken.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Vlhkost dřeva

Rozměrově stálé stavební prvky: 13 % +/- 2 %

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Impregnace**

Pro ochranu před modráním, napadením houbami a hmyzem impregnujte 1x produktem Pullex Aqua-Imprägnierung 5132 ff. Brousit zrnitostí 280.

Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

Vrchní lakování

2 – 3 x Pullex Aqua DSL 51501 ff farbig

Doba schnutí mezi 1. a 2. vrstvou, natírání cca 3 hod, mezi 1. a 3. vrstvou natírání minimálně 8 hod.

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE**Ošetřování & renovace**

Životnost systému závisí na mnoha faktorech: jsou to obzvláště účinky povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanická zátěž a volba použitého barevného odstínu; pro dlouhou životnost je nutné provádění pravidelné ošetřování a za tím účelem doporučujeme provádět roční údržbu.

Okna:

Čištění přípravkem ADLER Top-Cleaner 51696.

Čištění pomocí ADLER Top-Finish 51697 v balení ADLER Pflegeset-Plus 51695.

Domovní dveře:

Čištění přípravkem ADLER Top-Cleaner 51696.

Ošetření přípravkem ADLER Door-Finish 51700 v balení ADLER Haustürenpflegeset 51709.

Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

Dbejte prosím naše „**Pracovní směrnice pro nátěry rozměrově nestálých a omezeně rozměrově stálých stavebních dílů - údržba a renovace.**“

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikost balení 750 ml; 2,5 l

Barevné lesku	odstíny/stupeň	Natur 51501 Dub 51502 Borovice 51503 Ořech 51504 Mahagon 51505 Konopí 51507 Jílová hnědá 51508
----------------------	-----------------------	--

Color4You 

Další odstíny je možné namíchat pomocí **míchacího systému ADLER Color4you.**

Základní laky:

Báze W30 51513


- **Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotné dřeviny, naneseném množství, odstínu impregnace a odstínu vrchní lazury.**
- Doporučujeme provést barevný vzorek na původním podkladu, následně vyhodnotit výsledný barevný odstín s vybranou barevnou kombinací.
- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.

Přídavné produkty

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff
ADLER Top-Cleaner 51696
ADLER Top-Finish 51697
ADLER Door-Finish 51700
ADLER Pflegeset-Plus 51695
ADLER Haustürenpflegeset 51709

DALŠÍ INFORMACE

Trvanlivost / skladování



Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technická data

Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)	Limit EU pro Pullex Aqua DSL (kat. A/e): 130 g/l (2010). Pullex Aqua DSL obsahuje maximálně 60 g / l VOC.
--	--

**Bezpečnostně-technické
informace**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.