

Pullex Top-Mattlasur**4455000030**

Matná, nestékavá, tenkovrstvá lazura na dřevo pro domácí kutily a řemeslníky

POPIS PRODUKTU**Všeobecné informace**

Univerzální, matná, rozpouštědlová a nestékavá lazura pro použití v exteriéru. Aplikací produktu dosáhnete přirozených, matných povrchů s rovnoměrným zabarvením. Produkt se vyznačuje vysokou paropropustností. Dlouhá doba zpracovatelnosti umožňuje bezproblémové natírání. Speciální ochrana proti světlu zajišťuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy. Šetrný k životnímu prostředí díky vyššímu obsahu pevných látek. Produkt je bez zápachu, protože neobsahuje aromatická rozpouštědla.

**SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
Zkušební normy**

- Povrchová úprava je díky obsahu biocidních látek chráněna proti modrání a napadení plísněmi.

Účinná látka:

3,0 g / kg (0,30 %) IPBC (Iodpropinylbutylcarbamát)

Oblasti použití

- Pro rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky ve venkovním prostředí, např. jako dřevěné domy, dřevěné obklady, střechy, profilované desky, žaluzie, balkóny, brány atd.
- Pro nové nátěry a speciálně pro renovaci povrchové úpravy dřeva v exteriéru.
- Pro terasové podlahy a chodníčky doporučujeme Pullex Bodenöl 50527 ff.
- Dbejte prosím pokynů v technických listech jednotlivých produktů.

ZPRACOVÁNÍ**Pokyny pro zpracování**

- Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %
- U nových dřevěných dílů doporučujeme natřít impregnaci i první vrstvu lazury ze všech stran.
- Vodorovné dřevěné díly natřít tence, aby nedošlo kvůli příliš silnému nánosu k odlupování lazurového filmu.
- Systémově jsou lazury pochůzně jen omezeně a proto je nezbytné je častěji ošetřovat.
- Nátěrem není možné zabránit výronu pryskyřice.

03-20 (nahrazuje 01-20) ZKL 4455

Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy

Tel: 00420/731 725 957, 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobiť vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbyvají vydáním této verze platnosti. Změny velikostí obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

- Vymývání extraktivních ve vodě rozpustných látek ze dřevin zejména při silném dešti je možné minimalizovat nátěrem dřeva ze všech stran a přidáním vrstvy na čelních plochách.
- Na modřínu a dřevinách bohatých na extraktivní látky mohou zbytky nečistot (vysoká zásaditost) nebo železný prach (tvorba rzi) vést k černému zbarvení.
- Dodržujte prosím naše **Pracovní směrnice pro povrchovou úpravu rozměrově stálých a omezeně rozměrově stálých stavebních prvků - Všeobecná část.**
- Dbejte prosím naše **Pracovní směrnice pro laky a lazury alkydových pryskyřic.**

Aplikační technika



Způsob nanášení	Natírání
Vydatnost na 1 vrstvu (m ² /l) Hoblované/broušené	cca 10 - 12
Vydatnost na 1 vrstvu (m ² /l) Hrubořezané	cca 8

Produkt je připraven k natírání.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátěru.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přetíratelný	po cca 12 hod.
--------------	----------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může dojít k delší době schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

Čistění pracovních nástrojů



80301

Adlerol-Terpentinölersatz 80301.

PODKLAD

Typ podkladu

Jehličnaté i listnaté dřeviny pro použití v exteriéru, vhodné i na dřevěné výrobky, jako např. masivní dřevěné desky, vrstvené lamelované dřevo (BSH), konstrukční masivní dřevo (KVH).

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti systému na podklad.

Předpokladem pro dlouhou trvanlivost povrchové úpravy je akceptování zásad konstrukční ochrany dřeva.

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 1.

Viz také VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; malířské a lakýrnické práce.

Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu č. 18.

Vlhkost dřeva	Listnaté dřevo: 12 % +/- 2 % Jehličnaté dřeviny: 15 % +/- 2 %
Příprava podkladu	Pro optimální trvanlivost doporučujeme hladké povrchy dřeva přebrousit zrnitostí P 80 ve směru vláken, důkladně očistit a odstranit vyhřezlé látky obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Ostře hrany je třeba zaoblit. Dřeviny bohaté na pryskyřici a exotické dřeviny obsahující látky prodlužující schnutí očistíte pomocí ředidla Nitro-Verdünnung 80001. Při napadení lišejníkem, řasami či plísněmi dřevo ošetřete pomocí přípravku Aviva Fungisan 8308000210. Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech produktů.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Impregnace	V případě potřeby ochrany před zamodráním a napadením houbami nebo hmyzem impregnovat 1 x prostředkem Pullex Imprägnier-Grund (impregnační základ) 4436000200 (platí pro dřeviny třídy trvanlivosti dle EN 350, 3 – 5). Mezischnutí: cca 12 hod. Při práci dbejte na bezpečné používání přípravků na ochranu dřeva. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Dbejte prosím našich Pracovních směrnic pro použití prostředků na ochranu dřeva.
Základní nátěr	1 x Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff barevný Mezischnutí: cca 12 hod.
Vrchní vrstva	1 x Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff barevný
PÉČE & RENOVACE	
Ošetřování a renovace	Životnost povrchové úpravy závisí na mnoha faktorech: Jsou to především způsob působení povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanické namáhání a volba zpracovávaného barevného odstínu; pro dlouhou trvanlivost je nutné pravidelné ošetřování a za tímto účelem doporučujeme provádět roční údržbu. V případě potřeby zbavte neporušenou dřevinu prachu a nečistot a 1 – 2 x natřete Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff ve světlejším odstínu. U dřevin s hlubokými póry jako je dub a iroko, je třeba počítat se zkrácenými intervaly pro renovaci. Dbejte prosím naše Pracovní směrnice pro nátěry rozměrově nestálých a omezeně rozměrově stálých stavebních dílů - údržba a renovace.
POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ	
Velikost balení	Standardní odstíny: 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 20 l W30 4455000030: 0,75 l; 2,5 l; 4,5 l, 10 l

Barevné odstíny/stupně lesku	Eiche (dub)	4455050044	Nuss (ořech)	4455050049
	Lärche (modřín)	4455050045	Palisandr	4455050050
	Kiefer (borovice)	4455050046		

Color4You 

Další odstíny je možné namíchat pomocí **ADLER** míchacího systému **Color4you**.

Basis W30 4455000030


- Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotné dřeviny, naneseném množství, odstínu impregnace a odstínu vrchní lazury.
- Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést vzorový nátěr zvolené barevné kombinace na originálním podkladu.
- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
- Pro zabezpečení odolnosti proti povětrnostním vlivům je třeba použít barevné odstíny.
- Nejlepší odolnost vůči povětrnosti vykazují střední barevné odstíny, příliš světlé nebo tmavé odstíny při extrémní povětrnosti nepoužívat.
- Při zesvětlení standardních odstínů pomocí Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff barevný je nutné počítat se zkráceným intervalem pro renovaci (snížená ochrana proti UV záření). Na zesvětlení tmavých odstínů by proto měl být použit odstín Weide (vrba) nebo Eiche (dub).
- Namíchané odstíny prosím spotřebujte do 3 měsíců.

Doplňkové produkty

Adlerol-Terpentinölersatz 80301
 Aviva Fungisan 8308000210
 Nitro-Verdünnung 80001
 Pullex Imprägnier-Grund 4436000200
 Pullex Bodenöl 50527 ff

DALŠÍ POKYNY

Trvanlivost/skladování



Minimálně 5 let v originálně uzavřeném obalu.

Skladovat chráněně před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah použitého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škraloupu.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC)	Mezní hodnota EU pro Pullex Top-Mattlasur (Kat. A/e): 400 g/l. Pullex Top-Mattlasur obsahuje max. 400 g/l VOC.
--	--

Kód produktu pro barvy a laky

M-KH02

**Bezpečnostní údaje
Informace**



Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu **www.adlercesko.cz**.

U hadříků, které jsou napuštěny látkami vedoucími k rychlé oxidaci, hrozí nebezpečí samovznícení! Hadry napuštěné Pullexem Top-Mattlasur nechte usnout a rozprostřené. Uchovávejte v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.
