

ADLER Ventopur

26291 ff

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový priehľadný lak na **nábytok a vnútorné vybavenie** pre priemyselné použitie a remeslo


POPIS PRODUKTU

Všeobecne


Rýchloschnúci rozpúšťadlový, bezaromatický dvojzložkový nábytkový PUR lak s veľmi dobrou odolnosťou voči mechanickému a chemickému namáhaniu, vysoká plnivosť, dlhá doba spracovateľnosti, dobré zvýraznenie textúry dreva a pekná kresba pórov. Produkt sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči žltnutiu a vďaka UV-filtru optimálnou ochranou voči účinkom svetla pre drevo a moridlo. Vhodný pre spracovanie „lak na lak“.

Besondere Eigenschaften
Prüfnormen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
P-BWU03-I-16.5.370, MPA Stuttgart



EG-Baumusterprüfbescheinigung 116.425
US-Coast Guard Zulassung
164.112/EC0736/116.425




- **ÖNORM A 1605-12** (nábytkové povrchy)
Odolnosť proti chemickým účinkom : 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním : 4-D ($\geq 1,0$ N)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **DIN 68861** (nábytkové povrchy)
časť 1: Správanie sa pri chemickej záťaži: 1 B
časť 2: Správanie sa pri namáhaní oderom: 2 D (nad 50 do 150 U)
časť 4: Správanie s apri namáhaní poškrábaním: 4 D ($> 1,0$ do $\leq 1,5$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri požiari) v spojení sa ťažko zápalným podkladom:
Ťažko horľavý (prv B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 4102-B1** (ťažko zápalný) v spojení s ťažko zápalnými drevotriekovými doskami-aj dyhovanými
- Ťažko zápalný náterový materiál pre námorné lode (podľa **SOLAS 74/88 Kap. II-2**)
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** stálosť pri pôsobení sln a potu
- **Lakovanie detských hračiek:** ADLER Ventopur zodpovedá podmienkam „**Veci, ktoré môžu deti vziať do úst**“ (BGBI. 355: Nariadenie o zmäkčovadlách, 18/09/06)
- **EN 71 časť 3** Bezpečnosť hračiek (neobsahuje ťažké kovy)
- **Lakovanie dielov prichádzajúcich do styku s potravinami:** ADLER Ventopur môže podľa potvrdenia OFI Technologie & Innovation GmbH použitý na lakovanie drevených častí, ktoré prechodne prichádzajú do styku aj s potravinami.
Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

11-12 (nahrádza 12-07) ZKL 2537

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk


Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Oblasti použitia

- Pre rýchloschnúce lakovania silno namáhaných plôch nábytku a vnútorného vybavenia, pre zariadenia hotelov a škôl, pre kuchynský a sanitárny nábytok. Oblasť použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Pre ťažko horľavé resp. ťažko zápalné povrchy
- Vhodný pre lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka
- Lakovanie detských hračiek ako aj drevených prvkov, ktoré príležitostne môžu prísť do kontaktu s potravinami.

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

- Produkt pred použitím premiešať.
- Lakovanie nastavieb lodí: množstvo nánosu 2x 120 g/m².
- Pre lakovanie interiérov lodí nesmie byť ťažko zápalný povrchový materiál použitý na rúry, krytia rúr alebo káblov.
- Prosíme, dbajte na naše „**Smernice pre PUR laky**“


Pomer miešania

10 hm.-dielov ADLER Ventopur 26291 ff
1 hm.-diel ADLER PUR-Härter 82019

ADLER Ventopur 26291 ff smie byť použitý výlučne s tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Nedodržanie tohoto pokynu vedie k poruchám filmu.

Doba spracovateľnosti

1 pracovný deň; zmiešaný materiál sa môže na nasledujúci deň ešte spracovávať, ale musí byť zmiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou; ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné


Technika nanášania

10 %

Spôsob nánosu	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď.)	Nádobk. pištoľ	Polievanie
Tryska (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8	-
Striekací tlak (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4	-
Rozprašovací tlak (bar)		1-2		
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo ADLER PUR-Verdünnung 80029			
Prídavok riedenia v%	-	-	10 %	-
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20°C	ca. 24	ca. 24	ca. 18	ca. 24
Množstvo nánosu (g/m ²)	ca. 100 – 150 na nános; Celková vrstva max. 450			

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vzd.vlhkosť.)



brúsiteľný a prelakovateľný	po ca. 2 h
manipulácia a stohovanie	cez noc

Pre zlepšenie stavu následného lakovania odporúčame schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Uvedené čísla sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Plochy sú schnutí cez noc manipulovateľné a stohovateľné.

Čistenie pracovného náradia

ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077

PODKLAD**Druh podkladu**

Masívne drevo, drevené dyhy na vhodných nosných paneloch
Prosíme rešpektujte naše smernice „Dreviny pre PUR laky“

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

Listnaté dreviny: brúsenie zrnitosťou 150 – 180

Ihličnaté dreviny: brúsenie zrnitosťou 100 – 150

Schleifstaub – speziell aus den Holzporen – gründlich entfernen.

ÚPRAVA POVRCHU**Základovanie**

1 x ADLER Ventopur 26291 ff

Medzibrúsenie

Základované plochy obrúsiť zrnitosťou 240-320. Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie musí byť prevedené bezprostredne pred vrchným lakovaním, aby sa zaručila dobrá príľnavosť.

Vrchné lakovanie

1 x ADLER Ventopur 26291 ff

STAROSTLIVOSŤ

Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490;
Ošetrovanie plôch so stužom lesku G30 a vyššie s ADLER Clean Möbelpflege 96491.

Prosíme rešpektujte aj príslušné technické listy produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU**Veľkosti balenia**


20 kg, 180 kg

Farebné odtiene / Stupne lesku

G10 hlboký mat	26291
G30 mat	26293
G50 polomat	26295
G70 hodvábný mat	26297

Ďalšie produkty

ADLER PUR-Härter 82019
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER PUR-Verdünnung 80029
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER Clean Möbelreiniger 96490
ADLER Clean Möbelpflege 96491

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/ Skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vyššími teplotami (nad 30°C)

Technické údaje

Viskozita pri ca. 28 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
dodaní

Viskozita zmesi ca. 24 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler-lacke.com**.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)