Notified Body no. 1085,
accord CPD 89 /106 EEC

Technologie & Innovation GmbH

A-1110 Wien
Brehmstraße 14a
T +43 1 798 16 01-0
F +43 1 798 16 01-8

E office@ofi.co.at
I www.ofi.co.at

Rapport de classement de réaction au feu

conformément à OENORM EN 13501-1:2009

Rapport *n°. 402.885/3f* concernant le classement de réaction au feu pour le produit de construction

Marque commerciale: ***ADLER PUR-Spritzfüller et ADLER Pigmopur ,***

appliqué sur panneau de particules plaqué d´hêtre type „pyroex" 19 mm

au nom de *(possesseur du rapport de classement)*

ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co
Bergwerkstraße 22
6130 Schwaz
AUSTRIA

1 Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au produit de construction ci-dessus mentionné conformément aux procédures données dans OENORM EN 13501-1:2009.

2 Détails du produit de construction classé

2.1 Nature et application d'utilisation finale

Le produit de construction ci-dessus mentionné est défini comme un « type de produit de construction classé ». Son classement est valable pour les applications d'utilisation finale comme :

Meubles et aménagement intérieur

2.2 Description

produit de construction non homogène,

matériau brut: ***Hêtre plaqué Panneau de particules pyroex 19 mm***

Imprimé avec 150 g/m² ADLER-PUR Spritzfüller

Affiler intermédiaire Kö. 280

Laqué à la fin avec 150 g/m² ADLER Pigmopur

Firmensitz A-1030 Wien, Arsenal, Objekt 213
Bankverbindung Bank Austria Creditanstalt
BLZ 12000 | Konto-Nr. 52085 521 211
SWIFT/BIC BKAUATWW
IBAN AT 84 12000 52085 521 211
Firmenbuch-Nr. FN 230299 a, HG Wien
Gerichtsstand Wien
UID ATU 56534913

3 Rapports d'essai et résultats d'essai en appui de ce classement

3.1 Rapports d'essai

Nom du laboratoire	Nom du commanditaire	N° de référence du rapport d'essai	Méthode d'essai
ofi Technologie & Innovation GmbH	ADLER-Werk Lackfabrik	311.629 / 2008-11-21	OEN EN ISO 11925-2
MA 39, VFA	ADLER-Werk Lackfabrik	VFA 2008-1374.01 / 2008-11-14	OEN EN 13823

3.2 Résultats d'essai

Résultats des essais effectués pour le produit de construction

Méthode d'essai	Paramètres	Nombre d'essais	Résultat	
			Paramètre continu moyenne (m)	Paramètres conformité
OENORM EN 13823	FIGRA $_{0,2}$ [W/s]	3	*108*	*(-)*
	FIGRA $_{0,4}$ [W/s]		*108*	*(-)*
	LFS < bord		*(-)*	*oui*
	THR_{600s} [MJ]		*5,9*	*(-)*
	SMOGRA [m^2/s^2]		*15,4*	*(-)*
	TSP_{600s} [m^2]		*80*	*(-)*
	gouttes / particules brûlantes		*(-)*	*n*
OENORM EN ISO 11925-2	attaque flamme surface 30 s Propagation de la flamme ≤ 150 mm	*6*	*(-)*	*oui*
	attaque flamme côté 30 s Propagation de la flamme ≤ 150 mm	*6*	*(-)*	*oui*

4 Classement et domaine direct d'application directe

Le présent classement a été effectué conformément à l'article 11 de OENORM EN 13501-1:2009. Le produit de construction désigné par la marque commerciale :

ADLER PUR-Spritzfüller et ADLER Pigmopur,

appliqué sur panneau de particules plaqué d´hêtre type „pyroex" 19 mm

en relation avec son comportement au feu est classé :

Comportement au feu		*Production de fumée*			*gouttes / particules brûlantes*	
B	-	*s*	*2*	,	*d*	*0*

Le présent classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes:
Meubles et aménagement intérieur

Le présent classement est valable pour les paramètres de produits suivants:
Attribut du produit regardez point 2.2,

5 Limitations

Pas de limitation

5.1 Généralités

Le présent document ne représente pas une approbation ou une certification type de produit.

Rapport	Nom	Signature *)	Date
Préparé par:	Ing. M. Bichler		2010-05-10
Vérifié par:	Dr. M. Englisch		2010-05-10
*) Pour et au nom de *ofi* - Technologie und Innovation GmbH			

Les rapports de classification ne peuvent être disponibles à des tiers, gratuitement ou non, que de manière intégrale et accompagnés de l'indication explicite que *ofi* est l'auteur du rapport.
Toutes les analyses sont réalisées selon les normes de sécurité et de qualité conformes à EN ISO IEC 17025:2005.
Les conditions générales de *ofi* Technologie & Innovation GmbH s'appliquent et sont disponibles en téléchargement sur Internet (http://www.ofi.at).